

Mise en œuvre

1. Poser l'isolation selon les instructions du fabricant.
2. Couper le profilé à la dimension souhaitée à l'aide d'une cisaille à bord d'appui appropriée.
3. Appliquer l'armature à gauche et à droite du joint de l'isolant sur environ 15 cm.
4. Enrober le profilé sur toute sa Fond dans l'armature en commençant par le bas et l'aligner correctement. Le profilé peut être fixé dans l'isolant à l'aide des raccords de jonction fournis (Z13).
5. Après le durcissement de la masse d'armature, les raccords peuvent être complètement pressés dans l'isolant ou retirés.
6. Tirer légèrement vers le bas la bande adhésive de la languette de raccord et insérer le profilé de joint de dilatation suivant dans la languette de raccord du profilé inférieur. Assembler et aligner les profilés à l'aide des raccords de jonction (Z13).
7. Retirer maintenant complètement la bande de protection de la languette de raccord en la tirant vers le bas et presser les languettes l'une contre l'autre pour assurer l'étanchéité.
8. Enrober le profilé en fibre dans l'armature, le tirer jusqu'au bord de l'enduit et le couper.
9. Après chaque application d'enduit, nettoyer la partie visible du profilé à l'aide d'une éponge humide.
10. Appliquer l'enduit de finition après le temps d'attente requis.
11. Si besoin et pour protéger le joint, les profilés de joint de dilatation peuvent être recouverts avec le profilé de recouvrement (Z22) qui peut être peint.

Remarques importantes

- Les applications qui ne sont pas clairement décrites dans les documents ne doivent être réalisées qu'après consultation du fabricant d'enduit ou d'ITE.
- Lors de la mise en œuvre, la température de Fond doit être d'au moins +5 degrés et ne doit pas dépasser +40 degrés.
- Les profilés en fibre doivent être enduits rapidement après la pose sur l'élément de construction et être entretemps protégés des intempéries.
- Le prochain profilé en fibre à appliquer doit être posé jusqu'au bord d'appui du profilé.
- Respecter les directives de mise en œuvre des fabricants d'enduits respectifs.

INFORMATION SUR LE TRAITEMENT